

## Especificaciones de la plancha AFP™-Leggero

Planchas flexográficas ultrasuaves Asahi AFP™-Leggero para cartón corrugado postimpresión. Confirme planchas de espesores adicionales con un representante de Asahi.

Grosor de la plancha	2,84 mm	3,94 mm	5,5 mm
Dureza Shore A (Teclock)	28	25	24
Aplicaciones	Cartón ondulado / cartón ondulado ligero		
Tintas recomendadas	Tintas de base agua / Tintas de base solvente		
Resolución digital	120 lpp	120 lpp	120 lpp
Rango tonal	2-95 %	2-95 %	2-95 %
Línea aislada	0,150	0,150	0,150
Punto aislado	0,200	0,200	0,200
Factor K	17,05	23,97	33,77
Color de la plancha	Azul claro a verde claro		
Incremento de la plancha (bump-up) a 120 lpp	9 %	9 %	9 %
Exposición del dorso	570 mJ*	1400 mJ*	1950 mJ*
Profundidad de relieve	hasta 1,2 mm	hasta 1,2 mm	hasta 1,6 mm
Exposición con láser	3,8 J/cm <sup>2</sup>	3,8 J/cm <sup>2</sup>	3,8 J/cm <sup>2</sup>
Exposición del anverso	6000 mJ*	6000 mJ*	6000 mJ*
Distancia de lavado por minuto	110 mm/min	110 mm/min	90 mm/min
Postexposición UVA:	1000 mJ*	1000 mJ*	1000 mJ*
Acabado por luz UVC (máx.)	1000 mJ*	1000 mJ*	1000 mJ*

\*Las mediciones de mJ se toman con equipos OCR. Las condiciones de creación de las planchas mencionadas son propias de los equipos del centro técnico de Asahi Photoproducts y no pueden reproducirse. Los valores deben tomarse con precaución y entenderse como una práctica recomendada para probar las condiciones de creación de las planchas tal y como se indica en el manual de instrucciones de Asahi Photoproducts.